

ADILISTO PEGA BLOQUE DE VIDRIO

Mortero color blanco, predosificado seco impermeable



Descripción

Adilisto Pega Bloques de Vidrio, es un mortero impermeable en base a cemento blanco, arena de granulometría seleccionada y aditivos especiales. Al ser su base de cemento blanco, ayuda a su terminación como fragüe de color blanco. Mortero especialmente diseñado para pegar bloques de vidrio en zonas secas o húmedas.

Aplicación

Se recomienda el uso de Adilisto Pega Bloques de Vidrio, para la instalación de estos como tabiques o muros decorativos, tanto en interior como exterior.

Dosificación

Se recomienda incorporar entre 6,5 +/- 0,5 litros de agua por saco de 25 kilos, hasta alcanzar la consistencia deseada. No se debe agregar más agua de la indicada.

Modo de empleo

	<p>1</p> <p>La superficie de colocación y de contacto entre los bloques debe estar libre y limpia de suciedad.</p>		
	<p>2</p> <p>Amasar el mortero con la cantidad de agua indicada, en un recipiente limpio y estanco, nunca en el piso. Use una batea o carretilla. Si es posible, usar mezclador mecánico hasta obtener una mezcla homogénea y dócil. Si el amasado es manual se requiere agitar vigorosamente hasta obtener una pasta sin grumos.</p>		
	<p>3</p> <p>La instalación de los bloques de vidrio se realiza en forma similar a una albañilería, colocando inicialmente una cantidad de mortero donde se instalará una primera hilada de bloques.</p>		<p>4</p> <p>Para una correcta colocación de los bloques, es necesaria la utilización de los separadores correspondientes.</p>
	<p>5</p> <p>La instalación de los bloques de vidrio, barras de fierro, dilataciones u otros elementos necesarios para la ejecución del tabique, deben ser definidos por el proyecto.</p>		<p>6</p> <p>Se deben limpiar los bloques y las uniones de éstos con una esponja, antes que el producto endurezca, de manera que la limpieza del tabique sea más fácil. Finalmente retire los extremos de los separadores (24 horas después).</p>

* Con 1 saco de Adilisto Pega Bloque de Vidrio (25 kg) se pueden instalar aproximadamente 40 unidades (19 x 19 x 8 cm)

Datos Técnicos

Tamaño máximo	0,60 mm
Forma y color	Polvo blanco y áridos secos
Adherencia	> a 5 kg /cm ²
Resistencia a la compresión	100 kg /cm ²
Rendimiento aproximado	14 lt / saco de 25 kg 15 kg x m ² con e = 1cm
Envase	Saco de 25 kg.
Duración	6 meses en envase original

Precauciones

- No agregar mas agua de la dosis señalada.
- No mezclar Adilisto Pega Bloque de Vidrio con otros materiales.
- Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad. Evitando el contacto con la piel y los ojos.

Almacenamiento

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase cerrado antes de su uso.
- No apilar más de 12 sacos de altura.

IMPORTANTE

Las recomendaciones y resultados descritos en esta ficha, son en base a ensayos de laboratorio y a nuestra mejor experiencia. Esto basado en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por tanto, de su exclusiva responsabilidad.