ADILISTO PEGA ENCHAPE GRUESO

Mortero de Pega para Carga de Enchape Predosificado Seco.

PAREX CHILE

Descripción

Adilisto Pega Enchape Grueso es una moderna solución para variadas necesidades constructivas (como ser soportes de hormigón, paneles livianos estucados, etc. tanto en interiores como fachadas exteriores) que provee una dosificación exacta para producir morteros de pega para enchape y otros revestimientos discontinuos. Se compone de áridos de tamaño y forma seleccionados, cemento y aditivos químicos, logrando, mediante la incorporación de la cantidad adecuada de agua, un mortero fácil de trabajar, de alta retentividad y muy buena adherencia.

Aplicación

Adilisto Pega Echape Grueso es una mezcla recomendada para ocupar de carga en faenas tendientes a adherir todo tipo de enchapes (con absorción) y como solución para rectificar soportes verticales con deficiencias de planimetría o aplome. Dado su mayor tamaño máximo, soporta cargas hasta 25 mm de una sola vez. Se debe aplicar una carga de chicoteo o adherencia de 5 mm a 10 mm previo a la carga gruesa. El soporte debe estar limpio, en sustratos de hormigón este se debe lavar con una solución de agua con ácido muriático diluido (1:10) para eliminar restos de desmoldante, lavar inmediatamente (se recomienda hidrolavado). Se deben punterear los muros de hormigón (mínimo 200 puntos por m2). Para obtener sobrespesores mayores a los indicados se deben aplicar cargas sucesivas con intervalos de 24 horas hasta corregir el desaplome, es conveniente utilizar una malla de acero electrosoldada anclada al soporte en dichas situaciones.

Dosificación

Se recomienda incorporar aproximadamente entre 6 +/- 0,75 litros de agua por saco de 45 kg hasta alcanzar la consistencia deseada.

Modo de empleo

1

Mezcla en betonera (trompo mecánico)
Incorpore al equipo un 60% del total del agua de amasado. Luego agregue Adilisto Pega Enchape Grueso, revolviendo continuamente, incorpore el agua de amasado faltante. Mezcle por lo menos durante un minuto y medio hasta lograr una mezcla homogénea.

2

Mezcla manual
En una superficie limpia y plana, vierta Adilisto Pega Echape Grueso dejando una cavidad en el centro para verter parte del agua de amasado. Revuelva minuciosamente con pala. Agregue el agua faltante y termine de revolver hasta que la mezcla esté homogénea y trabajable.

Nota: La adherencia está directamente relacionada con la cantidad de agua que contenga el mortero y la limpieza de la superficie a adherir. Es recomendable realizar la mezcla en forma mecánica por el menor consumo de agua y la mejor homogeneización de la mezcla. Si se requiere mejorar la adherencia del mortero -soporte, se debe incluir Adilatex en el agua de amasado del mortero.

Datos Técnicos

Forma y color	polvo gris y áridos secos
Tamaño máximo	5 mm (Nch 163)
Rendimiento aproximado	25 +/- 1 lt de mezcla/ 1 m2 con e=25 mm
Densidad húmeda	2,0 +/- 0,10 kg / lt
Resistencia a 28 días	> a 80 kg / cm2
Retentividad de agua	>70% (Nch 2259)
Envase	sacos de 45 kg
Duración	1 año en envase original

Precauciones

- En tiempos de bajas temperaturas promedio, el fragüado de las mezclas cementicias se puede retardar.
- No adicionar más agua de la dosis indicada.
- No mezclar Adilisto Pega Enchape Grueso con otros materiales.
- Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes,mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.

Almacenamiento

- Almacenar en Lugar fresco y seco con el envase cerrado antes de su uso.
- No apilar más de 12 sacos de altura.

IMPORTANTE

Las recomendaciones y resultados descritos en esta ficha, son en base a ensayos de laboratorio y a nuestra mejor experiencia. Esto basado en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por tanto, de su exclusiva responsabilidad.