

LANKOIMPER 222

Impermeabilizante cementicio superficial, Predosificado seco.



Descripción

LANKOIMPER 222, es una mezcla cementicia predosificada compuesta de áridos seleccionados, granulometría controlada, aditivos químicos destinados a la realización de trabajos de protección e impermeabilización. Especialmente indicado para realizar trabajos de impermeabilización en exteriores (fachadas, muros de hormigón, albañilerías con o sin estuco) e interiores (radiers, sobrelosas, pavimentos de hormigón en general, muros, fundaciones, sobrecimiento) y elementos como jardineras, balcones, terrazas, piscinas, baños, estanques, entre otros.

Aplicación

Se recomienda el uso de LANKOIMPER 222, para proteger de la humedad en interiores y exteriores. El soporte de la aplicación debe estar limpio, sano, rugoso, libre de grasas, aceites, polvos y/o partículas mal adheridas. En soportes expuestos a sol directo, antes de la aplicación, este se deberá humedecer abundantemente. En soportes muy absorbentes o porosos se debe aplicar una mano de Lanko 124 antes de aplicar el producto o alternativamente aplicar una mano de Adilatex. En aquellos soportes que lo requieran, se podrá limpiar la superficie con una solución de agua con ácido muriático diluido al 10% y posteriormente y de manera inmediata lavándola con agua potable.

Previo a la aplicación el soporte o superficie a impermeabilizar, debe encontrarse húmedo, sin saturación de agua superficial.

La aplicación de LANKOIMPER 222, se puede realizar con brocha, rodillo, espátula, llana.

Dosificación

Se recomienda incorporar entre 6,7 +/- 0,3 litros de agua por saco de 25 kg, entre 1,3 +/- 0,1 litros de agua por saco de 5 kilos hasta alcanzar la consistencia deseada. No se debe agregar más agua de la indicada.

Modo de empleo

	<p>1</p> <p>El soporte de la aplicación debe estar limpio, sano, rugoso, libre de grasas, aceites, polvos y/o partículas mal adheridas.</p>		<p>2</p> <p>En aquellos soportes que lo requieran, se podrá limpiar la superficie con una solución de agua con ácido muriático diluido al 10% y posteriormente, y de manera inmediata, lavándola con agua potable.</p>
	<p>3</p> <p>En soportes muy absorbentes o expuestos a sol directo, antes de la aplicación, este se deberá humedecer abundantemente, sin saturación de agua superficial.</p>		<p>4</p> <p>En soportes muy absorbentes o porosos se debe aplicar una mano de Lanko 124 antes de la aplicación del impermeabilizante o bien una mano de Adilatex.</p>
	<p>5</p> <p>El amasado del producto se debe realizar con un mezclador mecánico hasta obtener una pasta homogénea y dócil (3 minutos aproximadamente). Se debe dejar reposar la mezcla antes de la aplicación.</p>		

En el caso que se deba realizar alguna reparación en forma previa, se debe reparar con Adilisto Lankorep 731/735 o Adilisto Reparación según se requiera.

	<p>6</p> <p>La Aplicación de LANKOIMPER 222, se puede realizar con brocha o rodillo en 4 capas de espesor de 2 mm cruzadas entre sí.</p>		<p>7</p> <p>En aplicación máxima de 5 mm usar espátula o llana en 2 capas cruzadas entre sí.</p>
--	--	--	--

Se debe limpiar la zona o impermeabilizar, picar elementos sueltos, eliminar cualquier tipo de película que impida o disminuya la adherencia. En el caso de que existan imperfecciones en el hormigón, armaduras a la vista o nidos de piedra, se deberá realizar una reparación (utilizando LANKOREP 731/735 o Adilisto Reparación según corresponda), luego proceder a impermeabilizar ante de la aplicación la superficie debe estar saturada superficialmente seca. LANKOIMPER 222 se puede aplicar con espátula, plana, platachado o llana. El espesor mínimo de aplicación recomendado es de 2,5 mm. En general este producto se debe aplicar en capa. En impermeabilización importantes, extensas o de espesor, se debe aplicar una capa inicial de adherencia para posteriormente aplicar las siguientes. En zonas expuestas o mucho viento y sol directo, se deberá humedecer la superficie abundantemente.

Datos Técnicos

Forma y color	polvo gris y áridos secos
Tamaño máximo	0,30 mm
Rendimiento aproximado	14,7 lt/saco de 25 kg 8,5 kg x m ² en e=5 mm 3,7 lt/saco de 5 kg 4,25 kg x m ² en e=2,5 mm
Densidad húmeda	1,7 kg / lt
Envase	sacos de 5 y 25 kg
Duración	6 meses en envase original

Precauciones

- La impermeabilidad final depende fuertemente de una correcta dosificación del agua y de un curado efectivo, prolongado por 3 días.
- No adicionar más agua de la dosis indicada.
- No Mezclar LANKOIMPER 222 con otros materiales.
- Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos.

Almacenamiento

- Almacenar en Lugar fresco y seco con el envase cerrado antes de su uso.
- No apilar más de 12 sacos de altura.

IMPORTANTE

Las recomendaciones y resultados descritos en esta ficha, son en base a ensayos de laboratorio y a nuestra mejor experiencia. Esto basado en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por tanto, de su exclusiva responsabilidad.